

	HOJA DE ESPECIFICACION PARA PRODUCTOS	No. de Rev.	No. de Control
		4	ID-DO-302

Fecha de Rev.	Mayo 2008
---------------	-----------

Nombre del producto:	MALLA SOMBRA			
Especificaciones físicas para rollos:		Medida (m²)	Ancho (m)	Cortes
	Venta	75 y 150	min 1.50	max. 2
	COV	75 y 150	min 1.50	max. 3

Tela soporte (Base fabric):			
Tipo tejido (Style):	Tejido plano de inserción; I-11-1000 (Weft insertion)	Fibra: (Fiber)	Polyester
Cuenta (Count):	11 X 11 hilos/plg ó 4.3 x 4.3 hilos/cm	Denier:	1000

Propiedades (Properties):	Método (Method)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	
Peso por metro cuadrado (Weight):	ASTM D-751	Gr/m2	230 +/-4 %	Oz/Yd2	7 +/-4 %	
Resistencia a la Ruptura (Breaking Strength)	Pie (Warp)	ASTM D-751	Kgf/cm	22 +/-5 %	Lb/in	123 +/-5 %
	Trama (Weft)	ASTM D-751	Kgf/cm	19 +/-5 %	Lb/in	106 +/-5 %
Resistencia al Rasgado (Tear Strength)	Pie (Warp)	ASTM D-751	Kgf	48 +/-5 %	Lb	106 +/-5 %
	Trama (Weft)	ASTM D-751	Kgf	52 +/-5 %	Lb	115 +/-5 %
Adhesión (Adhesion)	CA-IT-001	Kgf/cm	> 2.0	Lb/in	> 11.2	
Espesor (Thickness)	CA-IT-005	mm	0.38 +/-5 %	in	0.015 +/-5 %	

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:
Rollos envueltos de manera individual en película plástica de 0.08 mm, embobinados en núcleo de cartón de 0.144 " de espesor rotulados con el logotipo de Fortoflex. Envío a granel.

Este producto tiene un factor de sombra de aprox. 80 %

La información presentada aquí está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y es considerada exacta. Los valores indicados son promedios. Los datos exhibidos corresponden a producto de primera (calidad de Venta)

Esta hoja de especificaciones no constituye un documento de garantía, por lo que no exime al cliente de hacer sus propias pruebas, controles y ensayos

El cliente asume la responsabilidad total sobre la aplicación final del producto, por lo cual Megaplast, S.A. de C.V. queda eximido de cualquier responsabilidad legal derivada de la misma.